



Р.С.Коротков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № NRFRS от 01.06.2017г.

Объект испытаний (модель, артикул, тип, марка):	Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций, торговая марка «Завод АлЮр»
Сопроводительный документ:	Заявка № 12 от 12.05.2017
Шифр образца:	12/06/17-Н
Наименование и адрес заказчика:	Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА КАЧЕСТВА», Российская Федерация, Брянская область, город Брянск, 241007, улица Вали Сафроновой, дом 75, Литер А
Наименование и адрес заявителя:	Общество с ограниченной ответственностью «Завод АлЮр», Российская Федерация, Калужская область, 248000, город Калуга, переулок Воскресенский, дом 29
Наименование и адрес изготовителя:	Общество с ограниченной ответственностью «Завод АлЮр», Российская Федерация, Калужская область, 248000, город Калуга, переулок Воскресенский, дом 29
Испытание на соответствие требованиям:	ГОСТ 31938-2012
Дата получения объекта испытаний:	12.05.2017
Сроки испытаний:	12.05.2017 – 01.06.2017

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ ООО «КВАЛИТЕТ-СТАНДАРТ».

Результаты протокола распространяются только на предоставленный объект испытаний

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя по ГОСТ 31938-2012	Значение показателя фактическое	Значение показателя по НД
1	3	4
Предел прочности при растяжении, МПа	1011,3	Не менее 800
Модуль упругости при растяжении, ГПа	50,7	Не менее 50
Предел прочности при сжатии, МПа	562,4	Не менее 500
Предел прочности при поперечном срезе, МПа	158,9	Не менее 150
Предел прочности сцепления с бетоном, МПа	14,0	Не менее 12
Снижение предела прочности при растяжении после выдержки в щелочной среде, %	14,3	Не более 25
Предел прочности сцепления с бетоном после выдержки в щелочной среде, МПа	11,7	Не менее 10
Предельная температура эксплуатации, °С	60	Не менее 60
Показатели внешнего вида		
Сколы	Не обнаружено	Не допускаются
Расслаивание	Не обнаружено	Не допускаются
Раковины	Не обнаружено	Не допускаются
Задиры с порывом навивки	Не обнаружено	Не допускаются
Вмятины от механического воздействия с повреждением волокон	Не обнаружено	Не допускаются
Маркировка		
Маркировка	Все необходимые данные предоставлены в полном объеме	Маркировка АКП должна содержать следующие данные: <ul style="list-style-type: none"> - наименование; - наименование страны-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя; - юридический адрес предприятия-изготовителя; - товарный знак (товарная марка) предприятия-изготовителя; - основные потребительские свойства и/или характеристики; - информацию о сертификации; - номер партии и дату изготовления; - состав (комплектность); - условное обозначение; - число изделий в упаковочной единице; - общая длина в упаковочной единице; - штамп контролера ОТК и подпись упаковщика; - обозначение стандарта и/или технических условий, по которым изготавливается и идентифицируется; - штриховой код; - транспортная маркировка по ГОСТ 14192 нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги"